



Ciment ràpid natural

Codis de producte:

Referència: 112

Aigua de pastat (+/-1): 35,00%

Granulometria: < 0,08 mm

Densitat aparent: 1,2 g/cm³

CNR-4 UNE 80309.

La fabricació de ciment ràpid natural és el procés de la cocció de productes naturals, sense cap tipus d'additius, per obtenir un producte d'enduriment ràpid.

CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC és un producte a l'ús, no obstant això es pot emprar barrejat amb sorra, útil per a tot tipus d'aplicacions en construcció.

La manera de fabricar el CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC ens permet que sigui un producte de baixa emissió de CO2 ajudant així a una millor preservació de l'entorn.

Les característiques de CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC fan que sigui el producte ideal per substituir guixos o cals, ja que s'aconsegueixen uns paràmetres de resistències més elevats i ens garanteix una durabilitat també superior.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC és un producte de gran utilitat en tot tipus de construccions per la seva rapidesa d'enduriment 4 - 5 minuts.

PRESENTACIÓ

Sacs 20 kg (aprox.)

Palets 63 sacs

USOS I APLICACIONS

Atès que el temps d'enduriment i la resistència aconseguida són importants, l'ús del CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC està recomanat per a tot tipus de treball dins de la paletaeria.

MÈTODE D'APLICACIÓ

CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC és un producte d'enduriment ràpid per això es recomana tenir el suport net i preparat per a l'aplicació del producte, així com les eines necessàries per a la seva aplicació.

CARACTERÍSTIQUES

CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC és un producte de molt bona plasticitat i una gran docilitat, facilitant així la seva posada en obra.

Donades les seves característiques, és apropiat per al seu ús en qualsevol tipus de suport (morter, formigó, etc.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Les característiques del producte poden variar en referència a la temperatura ambient en el moment de la seva aplicació.

* En cas de temperatures superiors a 30 °C es recomana la utilització d'additius que retardin l'adormiment.

CARACTERÍSTIQUES ENDURIMENT

La resistència inicial del CIMENT RÀPID NATURAL LAFAC és:

Per a l'obtenció d'aquestes resistències la temperatura ambient no ha de ser més baixa de 10 °C de temperatura i no més alta de 30 °C.

Les resistències finals són les següents:

MANIPULACIÓ

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Evitar el contacte amb els ulls i la pell.

Evitar la seva inhalació

PREVENCIÓ

En cas de projecció del producte en sec, sobre els ulls o la pell, rentar enèrgicament i acudir a un centre assistencial. Utilitzar guants apropiats durant la seva aplicació. Per evitar la pols i les esquitxades és apropiat portar ulleres de seguretat.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





EMMAGATZEMATGE

El producte s'ha d'emmagatzemar sota cobert en un lloc net, sec i ben ventilat.

Producte no inflamable.

Consumir preferentment en 6 mesos a partir de la data d'envasament.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

