

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Hormigón seco H-25 / AR12

Códigos de producto:

Referencia: 600

Tamaño árido: ≤ 12 mm

Resistencia a 7 días: ≥ 18 N/mm²

Resistencia a 28 días: ≥ 25 N/mm²

Agua de amasado (+/-1): 10,00%

Densidad aparente: $\geq 2,1$ gr/ cm³

Contenido mínimo de cemento: ≥ 325 Kg/
m³

Tiempo de utilización: 90 min

El Hormigón seco LAFAC H-25 está compuesto, por Cemento Tipo I/52,5 R, áridos calizos procedentes de machaqueo, y aditivos inorgánicos.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacos



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Big Bags 1 Tm

USOS Y APLICACIONES

El Hormigón seco LAFAC H-25 está destinado para distintas aplicaciones tales como:

Pavimentaciones, pequeñas cimentaciones, rellenos, todo tipo de canalización, pequeñas reparaciones, y obras en general que requieran un hormigón dócil, compacto y resistente.

PREPARACIÓN

El Hormigón seco LAFAC H-25 se debe mezclar en hormigonera, para conseguir un hormigón homogéneo, incorporando aproximadamente un 10 % de agua, unos 2,5 litros por saco, con ello se obtiene un cono de consistencia blanda (6-9 cono de Abrams), garantizando así la correcta resistencia del mismo. Se debe amasar hasta conseguir una mezcla correcta del producto, unos 10 minutos aproximadamente.

La preparación en tiempos calurosos o fríos, perjudica notablemente la calidad del hormigón, con lo que no se debe preparar mezclas cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 35 °C, ni por debajo de los 4 °C, o cuando se prevea que en el tiempo de fraguado del hormigón se puedan alcanzar dichas temperaturas.

CALIDAD

El Hormigón seco LAFAC H-25 está sometido a control de fabricación, siguiendo los criterios que establece la vigente EHE, sobre control de materia prima utilizada y producto elaborado.

El Hormigón seco LAFAC está sometido a controles externos, para garantizar los



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





valores declarados en esta ficha técnica.

Cualquier comprobación que se realice del hormigón H-25 LAFAC, se deberá realizar por organismos acreditados para tal fin, y siguiendo las indicaciones de esta ficha técnica, ya que al no ser un producto acabado desconocemos los procesos tanto de almacenamiento, como de elaboración del mismo.

Nota: Los ensayos de Hormigón LAFAC deberán realizarse en laboratorio, según indicaciones de esta ficha técnica, y siempre por laboratorios acreditados para tal fin.

SEGURIDAD

El Hormigón seco LAFAC H-25 contiene cemento con lo que se debe evitar el contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Se deben utilizar guantes y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

El Hormigón seco LAFAC H-25 debe conservarse en lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo. El tiempo de utilización es de 6 meses desde su fabricación.

La responsabilidad de la empresa en referencia a posibles reclamaciones por la calidad del producto, quedaran limitadas a valor de la mercancía utilizada, ya que al ser un producto semielaborado las condiciones de almacenamiento, fabricación y aplicación quedan fuera de nuestro control.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS